



# PM 50 - PM 60

RoHS = W




**Radial leads**  
Model CPM 50 to NF C 83 151  
standard (CECC 30 400)



**Sorties radiales**  
Modèle CPM 50  
de la norme NF C 83 151



**Axial leads**  
Model CPM 60  
to CCTU 02-14 A standard



**Sorties axiales**  
Modèle CPM 60  
de la norme CCTU 02-14 A

**DIELECTRIC**  
Metallized polyester

**TECHNOLOGY**  
Self-healing,  
non-inductive  
Epoxy resin molded

**MARKING**  
model  
capacitance  
tolerance  
rated voltage  
date-code

**DIÉLECTRIQUE**  
Polyester métallisé

**TECHNOLOGIE**  
Autocicatrisable,  
non inductif  
Moulé résine époxy

**MARQUAGE**  
modèle  
capacité  
tolérance  
tension nominale  
date-code

| GENERAL CHARACTERISTICS           |  |                                  | CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES                     |   |  |  |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|--|
| Climatic category                 | 55/125/56                                      |                                  |  | Catégorie climatique                    |  |  |
| D. F. Tg δ at 1 kHz               | for $C_R \leq 1 \mu F$                         | $\leq 80 \cdot 10^{-4}$          | pour $C_R \leq 1 \mu F$                        | Tg δ à 1 kHz                            |  |  |
|                                   | for $C_R > 1 \mu F$                            | $\leq 100 \cdot 10^{-4}$         | pour $C_R > 1 \mu F$                           |   |  |  |
| Insulation resistance             | for $C_R \leq 0,33 \mu F$ and $U_R > 100 V$    | $\geq 30000 M\Omega$             | pour $C_R \leq 0,33 \mu F$ et $U_R > 100 V$    | Résistance d'isolement                  |  |  |
|                                   | for $C_R \leq 0,33 \mu F$ and $U_R \leq 100 V$ | $\geq 15000 M\Omega$             | pour $C_R \leq 0,33 \mu F$ et $U_R \leq 100 V$ |   |  |  |
|                                   | for $C_R > 0,33 \mu F$ and $U_R > 100 V$       | $\geq 10000 M\Omega \cdot \mu F$ | pour $C_R > 0,33 \mu F$ et $U_R > 100 V$       |   |  |  |
|                                   | for $C_R > 0,33 \mu F$ and $U_R \leq 100 V$    | $\geq 5000 M\Omega \cdot \mu F$  | pour $C_R > 0,33 \mu F$ et $U_R \leq 100 V$    |   |  |  |
| Test voltage                      | $1,6 U_{RC}$                                   |                                  |  | Tension de tenue                        |  |  |
| Insulation between leads and case | $\geq 30000 M\Omega$                           |                                  |  | Isolement entre bornes réunies et masse |  |  |

| ALTERNATIVE MODELS | MODÈLES ASSOCIÉS |           |           |                      |
|--------------------|------------------|-----------|-----------|----------------------|
| Climatic category  | 55/125/21        | 40/085/56 | 40/085/21 | Catégorie climatique |
| Radial leads       | PM 51            | PM 52     | PM 53     | Sorties radiales     |
| Axial leads        | PM 61            | PM 62     | PM 63     | Sorties axiales      |

| CAPACITANCE VALUES AND RATED VOLTAGE (D.C.)           |      |                           |       |              |  | VALEURS DE CAPACITÉ ET DE TENSION ( $U_{RC}$ ) |              |                |              |                |              |                |              |              |
|---|------|---------------------------|-------|--------------|--|--|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Dimensions (mm)                                       |      | classe A ou B<br>classe C |       | 40 V<br>63 V |  | 63 V<br>100 V                                  |              | 160 V<br>250 V |              | 250 V<br>400 V |              | 400 V<br>630 V |              |              |
| L   | h    | e                         | X     | W            | $C_R$ min  | $C_R$ max                                      | $C_R$ min    | $C_R$ max      | $C_R$ min    | $C_R$ max      | $C_R$ min    | $C_R$ max      | $C_R$ min    | $C_R$ max    |
| 11  | *9,5 | *5                        | 7,62  | 0,6          |  |  |              |                |              |                | 3900 pF      | 8200 pF        | 1000 pF      | 3300 pF      |
| 14  | 8    | 5                         | 10,16 | 0,6          | 56000 pF   | 0,1 $\mu F$                                    | 27000 pF     | 47000 pF       | 10 000 pF    | 22000 pF       | 10000 pF     | 10000 pF       | 3900 pF      | 4700 pF      |
| 14  | 11   | 6,5                       | 10,16 | 0,6          | 0,12 $\mu F$   | 0,22 $\mu F$                                   | 56000 pF     | 0,1 $\mu F$    | 27000 pF     | 47000 pF       | 12000 pF     | 22000 pF       | 5600 pF      | 10000 pF     |
| 18  | 11   | 6,5                       | 15,24 | 0,8          | 0,27 $\mu F$   | 0,47 $\mu F$                                   | 0,12 $\mu F$ | 0,22 $\mu F$   | 56000 pF     | 0,1 $\mu F$    | 27000 pF     | 47000 pF       | 12000 pF     | 22000 pF     |
| 18  | 12   | 8                         | 15,24 | 0,8          | 0,56 $\mu F$   | 1 $\mu F$                                      | 0,27 $\mu F$ | 0,47 $\mu F$   | 0,12 $\mu F$ | 0,22 $\mu F$   | 56000 pF     | 0,1 $\mu F$    | 27 000 pF    | 47000 pF     |
| 18  | 16   | 9,5                       | 15,24 | 0,8          | 1,2 $\mu F$  | 1,5 $\mu F$                                    | 0,56 $\mu F$ | 0,68 $\mu F$   | 0,27 $\mu F$ | 0,33 $\mu F$   | 0,12 $\mu F$ | 0,15 $\mu F$   | 56000 pF     | 68000 pF     |
| 18  | 16   | 10                        | 15,24 | 0,8          | 1,8 $\mu F$  | 2,2 $\mu F$                                    | 0,82 $\mu F$ | 1 $\mu F$      | 0,39 $\mu F$ | 0,47 $\mu F$   | 0,18 $\mu F$ | 0,22 $\mu F$   | 82000 pF     | 0,1 $\mu F$  |
| 32  | 15   | 9                         | 27,94 | 1            | 2,7 $\mu F$  | 3,3 $\mu F$                                    | 1,2 $\mu F$  | 1,5 $\mu F$    | 0,56 $\mu F$ | 0,68 $\mu F$   | 0,27 $\mu F$ | 0,33 $\mu F$   | 0,12 $\mu F$ | 0,15 $\mu F$ |
| 32  | 16   | 10                        | 27,94 | 1            | 3,9 $\mu F$  | 4,7 $\mu F$                                    | 1,8 $\mu F$  | 2,2 $\mu F$    | 0,82 $\mu F$ | 1 $\mu F$      | 0,39 $\mu F$ | 0,47 $\mu F$   | 0,18 $\mu F$ | 0,22 $\mu F$ |
| 32  | 18   | 12                        | 27,94 | 1            | 5,6 $\mu F$  | 6,8 $\mu F$                                    | 2,7 $\mu F$  | 3,3 $\mu F$    | 1,2 $\mu F$  | 1,5 $\mu F$    | 0,56 $\mu F$ | 0,68 $\mu F$   | 0,27 $\mu F$ | 0,33 $\mu F$ |
| 32  | 21   | 13,5                      | 27,94 | 1            | 8,2 $\mu F$  | 10 $\mu F$                                     | 3,9 $\mu F$  | 4,7 $\mu F$    | 1,8 $\mu F$  | 2,2 $\mu F$    | 0,82 $\mu F$ | 1 $\mu F$      | 0,39 $\mu F$ | 0,47 $\mu F$ |
| 32  | 26   | 16                        | 27,94 | 1            | 12 $\mu F$   | 15 $\mu F$                                     | 5,6 $\mu F$  | 6,8 $\mu F$    | 2,7 $\mu F$  | 3,3 $\mu F$    | 1,2 $\mu F$  | 1,5 $\mu F$    | 0,56 $\mu F$ | 0,68 $\mu F$ |
| 32  | 29   | 20                        | 27,94 | 1            | 18 $\mu F$   | 22 $\mu F$                                     | 8,2 $\mu F$  | 10 $\mu F$     | 3,9 $\mu F$  | 4,7 $\mu F$    | 1,8 $\mu F$  | 2,2 $\mu F$    | 0,82 $\mu F$ | 1 $\mu F$    |
| $\pm 0,5$ $\pm 0,5$ $\pm 0,5$ $\pm 0,5$ $\pm 0,5$     |      |                           |       |              | $\pm 20\% - \pm 10\% - \pm 5\%$                        |  |              |                |              |                |              |                |              |              |
| Tolerances on dimensions / Tolérances dimensionnelles |      |                           |       |              | Capacitance tolerances / Tolérances sur capacité       |  |              |                |              |                |              |                |              |              |
| * For models with axial leads : h = 8 - e = 5,5       |      |                           |       |              | * Pour les modèles à sorties axiales : h = 8 - e = 5,5 |  |              |                |              |                |              |                |              |              |

| HOW TO ORDER |                     |                 |                              | EXEMPLE DE CODIFICATION À LA COMMANDE |                             |                            |                                    |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Model        | <b>B,C</b> : Class  | <b>W</b> : RoHS | <b>F</b> : Quality level     | Capacitance                           | Capa. tolerance             | Rated voltage ( $V_{DC}$ ) | <b>CECC+</b> : reliability level   |
| <b>PM 50</b> | -                   | -               | -                            | <b>0,1 <math>\mu F</math></b>         | <b><math>\pm 1\%</math></b> | <b>63 V</b>                | -                                  |
| Modèle       | <b>B,C</b> : Classe | <b>W</b> : RoHS | <b>F</b> : Niveau de qualité | Capacité                              | Tol. sur capa.              | Tension nom. ( $V_{DC}$ )  | <b>CECC+</b> : Niveau de fiabilité |

# GENERAL INFORMATION





## GÉNÉRALITÉS

### METALLIZED POLYESTER CAPACITORS

One of the principle characteristics of these capacitors is their small size. This is due to the properties of the film used : high dielectric constant and high dielectric strength. They also have excellent self-healing properties. They may be used in A.C. sinewave or non sinewave applications. They comply with the requirements of EN 60384-2 : 2005 (CECC 30 400) standard.

### CONDENSATEURS POLYESTER MÉTALLISÉ

La caractéristique fondamentale des condensateurs réalisés suivant cette technologie est leur faible encombrement. Cette caractéristique est due aux propriétés du film utilisé : forte constante diélectrique et forte rigidité diélectrique. De plus, ils ont d'excellentes propriétés d'autocicatrisation. Ils peuvent également être utilisés dans des applications alternatives sinusoïdales ou non sinusoïdales. Ils répondent aux exigences de la norme EN 60384-2 : 2005 (CECC 30 400).



### Permissible A.C. voltage

The table given below shows the relation between D.C. rated voltage  $U_{RC}$  and A.C. sinewave voltage at 50 Hz  $U_{RA}$  :

|                   |    |     |     |     |
|-------------------|----|-----|-----|-----|
| $U_{RC} (V_{CC})$ | 63 | 160 | 250 | 400 |
| $U_{RA} (V_{CA})$ | 30 | 100 | 200 | 220 |

Beyond this frequency, the curves (page 29) show the A.C. permissible voltage versus frequency for different capacitances and operating voltage values.

### Tension efficace admissible






Le tableau ci-dessous donne la correspondance entre la tension nominale continue  $U_{RC}$  et la tension alternative efficace sinusoïdale à 50 Hz  $U_{RA}$  :

Au-delà de cette fréquence, les courbes (page 29) donnent la tension efficace admissible en fonction de la fréquence et pour différentes valeurs de capacité et de tension de service.

# GENERAL INFORMATION

## GÉNÉRALITÉS

METALLIZED POLYESTER CAPACITORS



Operating temperature range from  $-55^{\circ}\text{C}$  at  $+125^{\circ}\text{C}$ : with a voltage derating of 50 % at  $125^{\circ}\text{C}$  of the rated voltage defined at  $85^{\circ}\text{C}$  [see curve opposite].

Gamme de températures d'utilisation de  $-55^{\circ}\text{C}$  à  $+125^{\circ}\text{C}$ : avec un derating de 50 % à  $125^{\circ}\text{C}$  sur la tension nominale définie à  $85^{\circ}\text{C}$  (voir courbe ci-contre).

### Non-sinewave signals

Metallized polycarbonate dielectric capacitors are unable to accept signals whose pulse rise time  $dV/dt$  exceed certain limits. These are in function of the capacitor geometry and of the dielectric thickness, and hence, of the rated voltage. The limits in  $V/\mu\text{s}$  are given in the table opposite :

### Signaux non sinusoïdaux

Les condensateurs à diélectrique polycarbonate métallisé ne peuvent accepter des signaux dont les variations de tension  $dV/dt$  dépassent certaines limites. Celles-ci sont fonction de la géométrie du condensateur et de l'épaisseur du diélectrique, donc de la tension nominale. Les limites, en  $V/\mu\text{s}$  sont indiquées dans le tableau ci-contre :

The limits in  $V/\mu\text{s}$  are given in the table opposite.

For operating peak voltages inferior to the rated voltage ( $U_p$  to p.  $< U_{RC}$ ) the given  $dV/dt$  values may be multiplied by the  $U_{RC}/U_p$  to p.

| $U_{RC}$ | LEAD SPACING (mm) |      |       |       | ENTRAXE (mm) |       |
|----------|-------------------|------|-------|-------|--------------|-------|
|          | 5,08              | 7,62 | 10,16 | 15,24 | 22,86        | 27,94 |
| 40 V     | 12                | 5    |       |       |              |       |
| 63 V     | 25                | 10   | 8     | 5     | 3            | 2     |
| 100 V    | 30                | 20   | 12    | 8     | 5            | 3     |
| 250 V    | 40                | 30   | 20    | 12    | 8            | 5     |
| 400 V    | 50                | 40   | 30    | 20    | 10           | 8     |

Les limites en  $V/\mu\text{s}$  sont indiquées dans le tableau ci-contre.

Pour les tensions d'utilisation crête à crête inférieures à la tension nominale ( $U_c$  à  $c < U_{RC}$ ), les valeurs de  $dV/dt$  indiquées peuvent être multipliées par le facteur  $U_{RC}/U_c$  à c.

# GENERAL INFORMATION

## GÉNÉRALITÉS

EXXELIA TECHNOLOGIES has more than 50 years experience in developing and manufacturing a wide range of capacitors for professional and industrial applications.

The capacitors included in this catalogue are manufactured in two plants owned by the company in France.

Our position as a market leader in many fields, is based on a comprehensive knowledge of the materials used and of the performance they can attain. The different technologies developed enable us to meet the users' needs. The capacitors manufactured by comply with the French and European standards and correspond to the requirements of many international standards.

This catalogue includes the following capacitors :

### Elastic Films

- Polycarbonate
- PPS
- Polyester (PET, PEN)
- Polypropylene
- Polystyrene
- Téflon®

### Mica

All descriptions, drawings and other data, including dimensions, materials and performance are supplied in this catalogue with the strictest possible accuracy. Nevertheless, the data provided is to be considered as general information and can under no circumstances involve EXXELIA TECHNOLOGIES liability unless a written agreement has been concluded.

All mechanical and electrical characteristics may vary within reasonable limits depending on the performance of the materials used and on rated manufacturing tolerances.

## METALLIZED FILM CAPACITORS AND FILM-FOL CAPACITORS

EXXELIA TECHNOLOGIES film capacitors are obtained by winding two or more layers of dielectric film and electrodes.

The electrodes are applied by evaporation under vacuum on the dielectric (metallized film capacitors) or consist of separate metal foils (film-foil capacitors).

Generally, the turns of each of the metal foils are interconnected by a deposit of several metal alloy layers. The leads are connected by soldering or brazing.

The casing (wrapped, molded, tube or metal case) ensures adequate resistance to climatic, thermal and mechanical stress.

## PROPERTIES OF DIELECTRIC FILMS

### Polycarbonate

Thanks to low temperature coefficient, this dielectric is well adapted for manufacturing precision capacitors requiring high stability of the capacitance value in a wide temperature range. The dielectric losses are low and destinate the PC capacitors for AC voltage filtering, more specifically in the aeronautic applications for 400 Hz EMV/RFI filtering.

Note : Despite the obsolescence of this dielectric, EXXELIA TECHNOLOGIES continue to propose PC capacitors thanks to its important stock of raw material

### Polyphenylene sulphide (PPS)

This dielectric propose very low dielectric losses, high capacitance stability, low humidity sensitivity and wide temperature range. Its high melting point allows manufacturing of precision capacitors or power capacitors for high temperature applications. SMD version capacitors are proposed according CECC00802 standard soldering processer (vapor phase, convection, ...). PPS is gradually replacing the polycarbonate dielectric film.

### Polyester (Polyethylene terephthalate, PET.)

Capacitors with smaller dimensions can be manufactured due to the high dielectric constant and excellent electrical performance of this film. Metallized polyester capacitors have also outstanding self-healing properties.

### Polyester (Polyethylene naphthalate, PEN)

The electric properties are comparable with those of PET polyesters. The higher melting point of this film makes it suitable for use in surface-mounted capacitors. These capacitors accept the different SMD mounting modes specified by the CECC00802 standard (vapor phase, convection...).

### New dielectric

EXXELIA TECHNOLOGIES proposes a new capacitor technology based on a metallized plastic film with excellent self-healing properties. PHM912 series are first capacitors in this technology offering high level of miniaturization in wide temperature range.

### Polypropylene (PP)

This film features very low dielectric losses, low dielectric absorption, high dielectric strength, very high insulating strength and a practically linear temperature coefficient in all temperature ranges.

All these properties make this film suitable for the manufacturing of power electronics

EXXELIA TECHNOLOGIES bénéficie d'une expérience de plus de 50 ans dans le développement et la fabrication d'une gamme étendue de condensateurs à usage professionnel et industriel.

Les condensateurs présentés dans ce catalogue sont fabriqués en France.

La position de "leader" d'EXXELIA TECHNOLOGIES dans de nombreux domaines d'applications est basée sur une grande connaissance des matériaux utilisés et des performances qu'ils peuvent atteindre. Les différentes technologies développées permettent de répondre aux besoins des utilisateurs. Les condensateurs fabriqués par EXXELIA TECHNOLOGIES sont conformes aux normes françaises ou européennes et répondent également aux exigences de nombreuses normes internationales.

Ce catalogue présente les condensateurs à :

### Films plastique

- Polycarbonate
- PPS
- Polyester (PET, PEN)
- Polypropylène
- Polystyrène
- Téflon®

### Mica

Toutes les descriptions, dessins et autres informations, incluant les dimensions, les matériaux et les performances, sont donnés dans ce catalogue avec la plus grande précision possible, mais sont à considérer comme des informations d'ordre général et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité d'EXXELIA TECHNOLOGIES, sauf dans le cas d'un accord écrit.

Toutes les caractéristiques mécaniques et électriques peuvent raisonnablement fluctuer en fonction des performances des matières premières utilisées et des tolérances normales de production.

## CONDENSATEURS FILMS MÉTALLISÉS ET À ARMATURES

Les condensateurs films EXXELIA TECHNOLOGIES sont obtenus par bobinage de deux ou plusieurs films diélectriques et d'électrodes.

Les électrodes peuvent être déposées par évaporation sous vide sur le diélectrique (condensateurs films métallisés) ou être constituées de feuilles métalliques indépendantes (condensateurs films à armatures).

Généralement, les spires de chaque électrodes sont reliées entre elles par un dépôt de plusieurs couches d'alliages métalliques. Le raccordement des connexions de sorties est effectué par soudage ou par brasage.

L'encapsulation (enrobage, moulage, tube ou boîtier métallique) assure la tenue aux contraintes climatiques, thermiques et mécaniques.

## PROPRIÉTÉS DES FILMS DIÉLECTRIQUES

### Polycarbonate (PC)

Grâce au faible coefficient de température, ce diélectrique est adapté pour la réalisation de condensateurs de précision demandant une grande stabilité de la capacité dans une large gamme de température. Les pertes diélectriques sont faibles et permettent l'utilisation de condensateurs en PC pour le filtrage en tension AC et plus particulièrement sur le réseau de bord aéronautique en 400 Hz.

Note : Malgré l'obsolescence de ce diélectrique, EXXELIA TECHNOLOGIES continue de proposer des condensateurs en PC grâce à ses importantes réserves de matière première.

### Polyphénylène sulfide (PPS)

Son point de fusion élevé permet de fabriquer des condensateurs de précision ou de filtrage pour applications en haute température. Ces condensateurs acceptent différents modes de report des CMS définis par la norme CECC00802 (phase vapeur, convection...).

### Polyester (Polytéréphthalate d'éthylène, PET.)

La constante diélectrique élevée et les bonnes performances électriques de ce film permettent d'obtenir des condensateurs de faibles dimensions. D'autre part, les condensateurs à diélectrique PET métallisé ont d'excellentes propriétés d'auto-cicatrisation.

### Polyester (Polynaphtalate d'éthylène, PEN)

Les propriétés électriques sont proches de celles des polyester PET. Le point de fusion plus élevé de ce film permet son utilisation dans les condensateurs destinés au montage en surface. Ceux-ci acceptent différents modes de report des CMS définis par la norme CECC00802 (phase vapeur, convection...).

### Nouveau diélectrique

EXXELIA TECHNOLOGIES propose une nouvelle technologie de condensateurs à la base d'un film plastique métallisé haute température offrant d'excellentes propriétés d'auto-cicatrisation. La gamme PHM912 est la première proposée dans cette technologie et se distingue par son niveau de miniaturisation dans une large gamme de température.

### Polypropylène (PP)

Ce film est caractérisé par des pertes diélectriques très faibles, une faible absorption diélectrique, une rigidité diélectrique élevée, une très forte résistance d'isolement et un coefficient de température pratiquement linéaire dans toute la gamme de températures.

capacitors.

However, the operating temperature is limited to 110°C.

#### Polystyrene (PS)

The principle features of polystyrene capacitors are low dielectric losses low dielectric absorption, a very good stability over time and a low negative temperature coefficient.

These characteristics make it particularly suitable for precision capacitors, "time constant" and "filter" applications.

#### Reconstituted Mica

Various composite dielectrics (plastic + paper or reconstituted mica) are used for manufacturing high-voltage capacitors.

They are impregnated with solid thermo-setting resins such as epoxy, polyester or silicones.

This technology gives very high stability of mechanical and electrical characteristics with a temperature range of -55°C to +125°C or +155°C and even +200°C on request.

Rated voltage is applicable for all temperature ranges indicated on the data sheet (HT72 - HT77 - HT78 - HT86 - HT96 - HT97).

#### Teflon® (PTFE)

This is the only film able to preserve its properties beginning from cryogenic temperature up to 200°C.

The loss angle tangent and the insulation resistance are stable versus temperature.

These outstanding properties make it very suited for high-temperature applications.

PTFE propose the lower dielectric absorption and very low leakage current even at 200°C.

The table below shows the main properties of the different film types mentioned above.

| Dielectric                              |      | Dielectric constant (εr) | Temperature range     | Dissipation factor (Tg δ)            | Dielectric absorption (23°C) | Dielectric |   |
|---|------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------|---|
| Polycarbonate                           | PC   | 2,8                      | -55°C+125°C           | 15.10 <sup>-4</sup>                  | 0,05 %                       | PC         | Polycarbonate                             |
| Polyphenylene sulphide                  | PPS  | 3                        | -55°C+125°C/155°C     | 6.10 <sup>-4</sup>                   | 0,02 %                       | PPS        | Polyphénylène sulfide                     |
| Polyester<br>Polyethylene terephthalate | PET  | 3,3                      | -55°C+125°C           | 50.10 <sup>-4</sup>                  | 0,2 %                        | PET        | Polyester<br>Polytéréphthalate d'éthylène |
| Polyester<br>Polyethylene naphthalate   | PEN  | 3                        | -55°C+125°C/155°C     | 40.10 <sup>-4</sup>                  |                              | PEN        | Polyester<br>Polynaphtalate d'éthylène    |
| Polypropylene                           | PP   | 2,2                      | -55°C+085°C/110°C     | 2.10 <sup>-4</sup>                   | 0,01 %                       | PP         | Polypropylène                             |
| Polystyrene                             | PS   | 2,5                      | -55°C+85°C            | 5.10 <sup>-4</sup>                   | 0,001 %                      | PS         | Polyphénylène sulfide                     |
| Reconstituted Mica                      |      | 6                        | -55°C+155°C           | 20.10 <sup>-4</sup>                  | 0,01 %                       |            | Mica reconstitué                          |
| Teflon®                                 | PTFE | 2                        | -55°C+ 200°C          | 5.10 <sup>-4</sup>                   | 0,006 %                      | PTFE       | Téflon®                                   |
| Diélectrique                            |      | Constante diélect. (εr)  | Gamme de températures | Tangente de l'angle de pertes (Tg δ) | Absorption diélect. (23°C)   |            | Diélectrique                              |

\* Extended range on request

\* Gamme étendue sur demande

## PROPERTIES OF METALLIZED FILMS CAPACITORS

The metallized film consists of an extremely thin layer (some hundreds μm) of zinc or aluminium deposited by evaporation under vacuum on the dielectric.

The nature, thickness and geometry of the metallized layer modify the properties of the capacitors, especially as far as permissible peak or effective current are concerned.

Metallized film capacitors are smaller than film-foil capacitors.

Self-healing is a fundamental property of these capacitors. When a dielectric breakdown occurs between the metal layers, due to a dielectric failure, an electrical arc causes local vapour-deposition of the metallization which results in an insulating metallic oxide.

Thus regenerated, the capacitor is once again operational.

The self-healing operations may be multiple (see French standards UTE C83 151 and NF C83 153. Self-healing and properties).

## PROPERTIES OF FILM-FOIL CAPACITORS

Film-foil capacitors are especially recommended to meet high current and/or power stresses.

The thickness of the metal foil enables the reduction of the series resistance and improves the general performance of the capacitors in high current capability.

These improvements are made to the detriment of the volume of the capacitor which, also loses its self-healing properties.

Composite dielectrics combine films of different types with complementary specific characteristics.

In high voltage and power electronics applications, these capacitors are usually impregnated with impregnating fluids or solid substances.

Toutes ces propriétés rendent ce film attractif pour la fabrication de condensateurs de précision ou de condensateurs destinés à l'électronique de puissance. Toutefois, la température d'utilisation est limitée à 110°C.

#### Polystyrène (PS)

Les condensateurs au polystyrène sont caractérisés par d'excellentes propriétés : tangente de l'angle de pertes, absorption diélectrique, coefficient de température, stabilité à long terme. Ces caractéristiques les destinent plus particulièrement aux condensateurs de précision, mais également aux applications "constante de temps" et "filtres".

#### Mica reconstitué

Divers diélectriques composites (plastique + papier ou mica reconstitué) sont utilisés pour réaliser ces condensateurs haute tension. Ils sont imprégnés avec des résines solides thermodurcissables telles que époxy, polyester ou silicone.

Ces technologies permettent d'obtenir une très grande stabilité des propriétés mécaniques et électriques dans une gamme de températures de -55°C à +125°C ou +155°C et même, +200°C sur demande.

La tension nominale est applicable dans toute la gamme de températures de la feuille particulière (HT72 - HT77 - HT78 - HT86 - HT96 - HT97).

#### Téflon® (PTFE)

Ce film est le seul capable de garder ses caractéristiques à partir des températures cryogéniques jusqu'à 200°C.

La tangente de l'angle de pertes et la résistance d'isolement sont stables avec la température propose la plus faible absorption diélectrique.

Ces excellentes caractéristiques le destinent aux applications cryogéniques ou haute température.

Le tableau ci-dessous donne les principales caractéristiques des différents films mentionnés.

## PROPRIÉTÉS DES CONDENSATEURS FILMS MÉTALLISÉS

La métallisation est constituée d'une couche extrêmement fine (quelques centièmes de μm) de zinc ou d'aluminium déposée par évaporation sous vide sur le diélectrique.

La nature, l'épaisseur et la géométrie de la métallisation modifient les caractéristiques des condensateurs, en particulier au niveau du courant crête ou efficace admissible.

Les condensateurs films métallisés ont un encombrement inférieur aux condensateurs films à armatures.

L'autocicatrisation est une propriété essentielle de ces condensateurs. Lorsqu'un amorçage se produit entre les armatures, dû à un défaut du diélectrique, l'arc électrique provoque la vaporisation locale de la métallisation en formant un oxyde métallique isolant.

Le condensateur ainsi régénéré redevient opérationnel.

Les autocicatrisations peuvent être multiples (voir normes UTE C83151 et NF C83153. Autocicatrisations et caractéristiques).

## PROPRIÉTÉS DES CONDENSATEURS FILMS À ARMATURES

Les condensateurs films à armatures sont particulièrement recommandés pour répondre à des contraintes élevées de courant et/ou de puissance.

Une forte épaisseur des armatures permet de diminuer la résistance série et d'améliorer les performances générales des condensateurs.

Ces améliorations se font au détriment du volume du condensateur qui, de plus, perd ses propriétés d'autocicatrisation.

Les diélectriques composites associent des films de natures différentes dont les caractéristiques spécifiques se complètent.

Pour les applications haute tension et électronique de puissance, ces condensateurs sont généralement imprégnés avec des imprégnants liquides ou solides.

# GENERAL INFORMATION / GÉNÉRALITÉS

## CAPACITOR PERFORMANCE VERSUS TEMPERATURE

The capacitors' performance versus temperature essentially depends upon the dielectric type. Figure 1 shows ranges of operating temperatures. Important differences affect the laws governing the changes of the main electrical characteristics. They are highlighted by the following curves :




Fig. 1 : Ranges of operating temperatures / Gammas de températures d'utilisation

## COMPORTEMENT DES CONDENSATEURS EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE

Le comportement des condensateurs en fonction de la température dépend essentiellement de la nature du diélectrique. Les gammes de températures d'utilisation sont données par la figure 1.

Des différences importantes affectent les lois de variations des principaux paramètres électriques et sont mises en évidence sur les courbes suivantes :




Fig. 2 : Capacitance drift versus temperature / Variation de la capacité en fonction de la température




Fig. 3 : Loss angle change versus temperature / Variation de la tangente de l'angle de pertes en fonction de la température





Fig. 4 : Insulation resistance change versus temperature / Variation de la résistance d'isolement en fonction de la température

## CAPACITOR PERFORMANCE VS FREQUENCY

Areal capacitor may be represented by the diagram below:

- Ls Series inductance
- R<sub>s</sub> Resistance of metal foil and connections
- R Insulation resistance
- Gd Dielectric absorption
- Rd Resistance equivalent to the dielectric losses
- C Capacitance



The resistive terms generate temperature rises when the capacitors carry AC current (I<sub>eff</sub>). Depending on the frequency range, they may be more or less preponderant. The equivalent ESR series resistance is the sum of these terms :

When frequency increases, the term 1/R C ω<sup>2</sup> becomes rapidly negligible.

The metal foil and the connections are designed to obtain a resistance value (R<sub>s</sub>) as low as possible. This value is dependent on the capacitors technology and geometry. Inductance L<sub>s</sub> also disturbs the operation of the capacitors at high frequencies. Impedance Z is stated as follows :

When frequency increases, the effect of L<sub>s</sub> will gradually nullify the capacitance component of the capacitors until it reaches the resonance frequency where Z = R<sub>s</sub> and LC ω = 1

$$ESR = R_s + Tg \delta / C \omega + 1/R C \omega^2$$

$$\text{ou } Tg \delta = Rd C \omega$$

$$\text{et } \omega = 2 \pi f$$

$$ESR = R_s + Tg \delta / C \omega$$

$$Z = \sqrt{R_s^2 + (L_s \omega - 1/C \omega)^2}$$

## COMPORTEMENT DES CONDENSATEURS EN FONCTION DE LA FRÉQUENCE

Un condensateur réel peut être représenté par le schéma ci-dessous :

- Ls Inductance série
- R<sub>s</sub> Résistance des armatures et des liaisons
- R Résistance d'isolement
- Gd Absorption du diélectrique
- Rd Résistance équivalente aux pertes du diélectrique
- C Capacité

Les termes résistifs sont à l'origine des échauffements lorsque les condensateurs sont parcourus par un courant efficace (I<sub>eff</sub>). Selon la gamme de fréquences F, ils peuvent être plus ou moins prépondérants. La résistance série équivalente ESR est la somme de tous ces termes :

Lorsque la fréquence augmente, le terme 1/R C ω<sup>2</sup> devient rapidement négligeable.

Les armatures et les liaisons doivent être conçues pour obtenir une résistance (R<sub>s</sub>) aussi faible que possible. De plus, celle-ci dépend de la technologie et de la géométrie du condensateur. L'inductance L<sub>s</sub> perturbe également le fonctionnement des condensateurs à des fréquences élevées. L'impédance Z s'écrit : Lorsque la fréquence augmente, l'influence de L<sub>s</sub> se traduira par une annulation progressive de la composante capacitive des condensateurs jusqu'à la fréquence de résonance où Z = R<sub>s</sub> et LC ω = 1